



FONOIMPEDENTE BUGNATO ADESIVO



CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORME	U.M	VALORI
STRUTTURA CELLULARE	-		CELLULE APERTE
DENSITA'	UNI EN ISO 845	kg/m ³	25.0 ± 5%
SFORZO IN COMPRESSIONE, CV40	UNI EN ISO 338-1	kPa	4.5 ± 20%
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	UNI EN ISO 1798	kPa	130 min.
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	UNI EN ISO 1798	%	170 min.
DEFORMAZIONE RESIDUA DOPO COMPRESSIONE	UNI EN ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22h, 70°C 12.0 max.
POROSITA'	-	N°celle/cm	14 ± 2
COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO:	MVSS302	-	CONFORME
STABILITA' DIMENSIONALE	ISO 2796	°C	100

FORMATI DISPONIBILI

FONOIMPEDENTE BUGNATO ADESIVO resistente al fuoco in poliuretano espanso a cellule aperte. Disponibile nei seguenti formati:

- SPESSORE 30 mm, ALTEZZA 1500 mm e LUNGHEZZA ROTOLI 25m
- SPESSORE 50 mm, ALTEZZA 1500 mm e LUNGHEZZA ROTOLI 25m