



LASTRA IN GOMMA NBR ANTIBENZINA



CARATTERISTICHE

LASTRA IN GOMMA NBR ANTIBENZINA Elevato contenuto di NBR e ACN. Adatta a contatto con benzina verde senza piombo, benzina super, diesel ed oli in genere. Ottima la resistenza all'invecchiamento e discreta resistenza alle escursioni termiche. Buona permeabilità ai gas.

DUREZZA: 65 SHORE A ± 5 (norme ASTM D2240)

CARICO ROTTURA : 100Kg/cm² (norme ASTM D412)

ALLUNGAMENTO: 300% (norme ASTM D412)

LACERAZIONE: 25Kg/cm (norme ASTM D624)

TEMPERATURE ESERCIZIO: -30°C +110°C

PESO: 1.25 gr/ cm³

INVECCHIAMENTO TERMICO HEAT AGING (72 h - 70° C)			INVECCHIAMENTO CON CARBURANTE FUEL AGING (22 h - 23° C)
			
DUREZZA HARDNESS	CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH	ALLUNGAMENTO ELONGATION	VARIAZIONE VOLUME IN FUEL B VOLUME CHANGE IN FUEL B
Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D573	Norme / Norms: ASTM D471
$\leq \pm 5$ Shore A	$\leq -20\%$	$\leq -20\%$	$\leq +35\%$

SPESSORE	ALTEZZA	LUNGHEZZA ROTOLO	m ²
mm	m	m	m ²
1,5	1,4	15	21
2	1,4	15	21
3	1,4	10	14
4	1,4	10	14
5	1,4	10	14
6	1,4	10	14
8	1,4	10	14
10	1,4	5	7