



TUBO SPARKFLEX 07 CONDUTTIVO

CARATTERISTICHE

Tubo in poliuretano elettricamente conduttivo altamente resistente all'abrasione e con buona resistenza a prodotti chimici, olii industriali e idrocarburi. Ottima flessibilità a freddo. Armato con filo di acciaio armonico incorporato nella parete di poliuretano premium estere elettricamente conduttivo. Spessore parete 0.7 mm.

- Parete elettricamente conduttiva: resistenza del volume e resistenza superficiale $<10^9$ (acc. to NFPA 652 $<10^6 \Omega$)
- secondo ATEX 2014/34/UE (1999/92/CE) e TRGS 727 tedesco: trasporto pneumatico di polveri infiammabili e materiali sfusi (Zona 20, 21, 22 all'interno), aspirazione di polveri combustibili (Zona 22 all'interno)
- secondo ATEX 2014/34/UE (1999/92/CE) e TRGS 727 tedesco: per il trasporto di liquidi infiammabili (all'interno della zona 0, 1, 2), per il trasporto di liquidi non infiammabili, per l'uso in zona 1 e 2 (gas), per l'uso in zona 0 (gas)
- secondo DIN 26057 tipo 2
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH



TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C +90°C

DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO	VUOTO DIN 26057 (fissato assialmente)	RAGGIO CURVATURA	PESO	DIMENSIONI
mm	mm	bar	mm	Kg/m	m
25	32	1	23	0.20	10
30	38	1	26	0.26	10
32	40	1	27	0.28	10
38	46	1	31	0.32	10
40	48	1	32	0.34	10
44-45	53	1	35	0.38	10
50-51	58	1	38	0.41	10
60	68	0.84	44	0.49	10
63-65	73	0.71	47	0.53	10
70	79	0.84	50	0.57	10
75-76	84	0.73	53	0.61	10
80	89	0.64	56	0.65	10
89-90	99	0.51	62	0.73	10
100-102	109	0.41	68	0.79	10
110	119	0.34	74	0.87	10
120	129	0.28	80	0.94	10
127	134	0.26	83	0.98	10
140	149	0.21	92	1.09	10
150-152	159	0.37	98	1.33	10
160	169	0.32	104	1.41	10
178-180	189	0.24	116	1.59	10
200-203	209	0.19	128	1.76	10
250	259	0.11	158	2.43	10